

miyabi LEATHER COLLECTION
c a s a

ESSENTIAL

ESSENTIAL CLASSIC



1401




1404



1407




1408



1410



1411




1415




1417



1418



1419



1420



1422

ESSENTIAL SAUVAGE



1500




1502




1504




1505



1507




1509



1511



1512



1519



1529

TECHNICAL SPECIFICATION

Raw material: European raw hides.
Leather type: Corrected grain.
Leather dying: semi-aniline.


PROPERTY	TARGET VALUE	METHOD
thickness	1,3 - 1,5 mm.	ISO 2589
tensile strenght	15N/MM2	ISO 3376
elongation at break	60 - 80%	ISO 3376
tear strenght	50 - 60 N	ISO 3377-1
flexing endurance	>50000 flex	ISO 5402
colour fastness to artificial light (Xenotest)	4 - 5 (Blue Scale)	ISO 105 B 02
colour fastness to dry and wet rubbing	4 - 5 (Grey Scale)	ISO 11640
chrome contents	>3,5%	IUC 8
solubility in dichloro-methane (solvents)	<9%	NBR 11030
pH of Aqueous extracts	>3,5%	ISO 4045

FICHA TÉCNICA

Materia prima: cuero vacuno europeo.
Tipo de piel: Flor corregida.
Tipo de tintura: semi-anilina.

PROPIEDADES	VALORES	MÉTODO
espesor	1,3 - 1,5 mm.	ISO 2589
resistencia a la tensión	15N/MM2	ISO 3376
elongación	60 - 80%	ISO 3376
resistencia al desgarro	50 - 60 N	ISO 3377-1
flexibilidad	>50000 flex	ISO 5402
resistencia del color a la luz artificioal (Xenotest)	4 - 5 (Blue Scale)	ISO 105 B 02
resistencia a la fricción húmeda y seca	4 - 5 (Grey Scale)	ISO 11640
contenidos de cromo	>3,5%	IUC 8
solubilidad en dicloro-metano (solventes)	<9%	NBR 11030
pH de extratos acuosos	>3,5%	ISO 4045

size/tamaño: 4,5 - 5 m2



Lugar de Nanín, 18 - Sanxenxo - 36966 - Pontevedra - Spain

Tel: +34 986 69 09 04 - Fax: +34 986 72 07 39

leathers@miyabicasa.com

www.miyabicasa-leathers.com